

Referat fra TP's carieskursus okt/nov 2015

Forsegling v/Azam Bakhshandeh

Indikationen for fissurforsegling er individuel.

Ved lav cariesrisiko og flad fissur: **ingen indikation**. Ved lav cariesrisiko og dyb fissur: **indikation**

Ved høj cariesrisiko og flad fissur: **indikation**. Ved høj cariesrisiko og dyb fissur: **stærk indikation**

Den gode forsegling får vi ved:

-vi skal kunne komme til at ætse emaljen som plasten skal binde til og have et tilstrækkeligt dybt emalje æts-relief.

-vi skal have fjernet de opløste mineraler, tørlægge fuldstændigt, have et godt plastforseglingsmateriale.

- vi skal lade forseglingsmaterialet trænge ind i æts-relieffet inden polymerisering.

Følgende procedure for fissurforsegling med plast:

Grundig afpusn. med pudsepasta (ikke pimpsten) eller tandpasta

Skylning og tørlægning

Ætsning med 35% fosforsyre i 60 sek. I permanente tænder og 120 i de primære tænder.

Skylning i 20 sek og grundig tørlægning. (hvis den ætsede overflade kontamineres med saliva genættes i 10 sek og skylning i 5 sek.

Dehydrering med 99% ethanol X2. Tørlægn.

Applicering af forseglingsmaterialet og der ventes 20 sek før lyspolymerisering.

Lyspolymerisering i 40 sek.

Kontrol af okklusion og artikulation.

Ved Seal-beh. Er proceduren som ovennævnt, men følges på rtg. efter 1 år.

Ang. registrering skal fissurbehandling registreres på Scor med et 8-tal og seal-beh registreres med først et 1-tal og herefter et 4-tal.